

FIȘĂ CU DATE TEHNICE PARDOSEALĂ SPC

Caracteristici	Standarde	Rezultate detectate
Dimensiune	EN 427	1220 * 228 mm
Grosime totală	EN 428	5.0 mm
Grosimea stratului de uzură	EN 429	0.55 mm
Clasificarea europeană	EN 685	Clasa 33
Rezistența la exfoliere	EN 431	≥ 60N
Stabilitatea dimensională după expunerea la căldură	EN 434	Direcția X: ≤ 0.1% (80°C/6H) Direcția Y: ≤ 0.1% (80°C/6H)
Ondulare după expunerea la căldură	Consultați ISO 23999:2008	≤ 1.0 mm (80 °C/6H)
Rectangularitate	ISO 24342:2007	Direcția X: 0.00 mm ~ + 0.03 mm Direcția Y: 0.00 mm ~ + 0.05 mm
Spațiere reziduală	ISO 24343-1:2007	≤ 0.1 mm
Scaune cu roțile	EN 425	Tip W
Stabilitatea culorii la lumină	ISO 105-B02:2014, Metoda 3	După standard clasa 6 pe scala nuanțelor de albastru: 6
Testul țigării aprinse	EN 1399:1997 Metoda B	Normare 5: nici o modificare vizibilă
Rezistența la pătare	ISO 26987:2008	Indice 0: nu este afectat
Rezistența la alunecare	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Rezistența la uzură	EN 660-2	Grupa: T
Testul normării la foc	EN 14041:2004/AC:2006 EN 13501-1:2007+A1:2009	Bfl-s1
Rezistența termică (potrivire pentru încălzire prin pardoseală, maxim 27 °C)	EN ISO 10456	0.030 m².K/W
Standardul de utilizare	EN ISO 10582	23 31 32 33
Testul performanțelor izolatorului pentru zgomot	ASTM E 492-04 ASTM E 989-06 ASTM E90-09 ASTM E 413-10	N/A
Rezistența la foc		NFPA CLASA B

Subsemnata, COTUTI MARA- MONICA, interpret și traducător autorizat pentru limba străină engleza, în temeiul autorizației nr.36642 din 15.04.2014 eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ENGLEZA în limba ROMÂNĂ, că textul prezentat a fost tradus în întregime, și că prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

Traducător și Interpret Autorizat
COTUTI MARA-MONICA
Aut. M.J. nr. 36642
limba engleză

